

TABUĽKA 1

Špeciálne výrezy na výrobu hudobných nástrojov (rezonančné výrezy), výrezy na výrobu dýh a technických potrieb			
KLASIFIKÁCIA SUROVÉHO DREVA A JEHO ZATRIEĎOVANIE DO KVALITATÍVNEJ TRIEDY I. - IHLIČNATÉ			
ÚČEL POUŽITIA		REZONANČNÉ VÝREZY	VÝREZY NA VÝROBU DÝH A TECH. POTRIEB
DREVINA		SM, JD	SM, JD, BO, SC, DG
KVALITATÍVNA TRIEDA		I.	I.
CHARAKTERISTIKA		ŠPECIÁLNE VÝREZY S VRSTVOU OZVUČENÉHO DREVA NAJMEŇ 8 cm NA VÝROBU HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, VO VRSTVE OZVUČNÉHO DREVA NAJMEŇ 4 ROVNAKO ŠIROKÉ RASTOVÉ KRUHY NA 1 cm	ZDRAVÉ SUROVÉ DREVO V KÔRE VYNIKAJÚCEJ KVALITY BEZ CHÝB ALEBO S NEPATRNÝMI CHYBAMI, NA OBOCH KONCOCH S HLADKÝM REZOM NA VÝROBU DÝH A TECHNICKÝCH POTRIEB
ZNAKY SUROVÉHO DREVA			
HRČE	ZDRAVÉ	DO 1,8 m DĹŽKY BEZ HRČÍ, ĎALEJ DO 3 cm MAX. 1 KS/bm	NEDOVOLUJÚ SA
	NEZDRAVÉ	NEDOVOLUJÚ SA	NEDOVOLUJÚ SA
	ZARASTENÉ	NEDOVOLUJÚ SA	NEDOVOLUJÚ SA
TRHLINY	ODLUPČIVÉ	DO 5 cm OD DRENE	NEDOVOLUJÚ SA
	DREŇOVÉ	JEDNODUCHÉ DO 1/4 HRÚBKY ČELA	NEDOVOLUJÚ SA
	VÝSUŠNÉ	DO 1/10 HRÚBKY ČELA	NEDOVOLUJÚ SA
	MRAZOVÉ	DOVOĽUJÚ SA POKIAĽ NEMAJÚ ZÁRAST	NEDOVOLUJÚ SA
ZNAKY RASTU	KRIVOSŤ	NEDOVOLUJE SA	DO 1,5 cm/bm
	TOČITOSŤ VLÁKIEN	NEDOVOLUJE SA	DO 1 cm/bm
	ZBIEHAVOSŤ	DO 1 cm/bm	DO 1cm/bm
	EXCENTR. DREŇ	DO 5 %	NEDOVOLUJE SA
	REAKČNÉ DREVO	NEDOVOLUJE SA	NEDOVOLUJE SA
	OVÁLNOSŤ	DO 5 %	DO 5 %
ZNAKY SPÔSOB. HUBAMI	SFARBENIE	NEDOVOLUJE SA	NEDOVOLUJE SA
	HNILOBA	NEDOVOLUJE SA	NEDOVOLUJE SA
NEPRÁVÉ JADRO		NEDOVOLUJE SA	NEDOVOLUJE SA
POŠKODENIE HMYZOM		NEDOVOLUJE SA	NEDOVOLUJE SA
ROZMERY	MIN. ČAP b.k.	SM 36 cm, JD 60 cm	SM, JD 40 cm, BO, SC, DG, 35 cm
	MAX. ČELO	--	--
	MINIMÁLNA DĹŽKA	1,0 m ALEBO PODĽA DOHODY	3 m
	MAXIMÁLNA DĹŽKA	--	--
	STÚPANIE DĹŽOK	0,1 m ALEBO PODĽA DOHODY	0,5 m ALEBO PODĽA DOHODY
OSTATNÉ ZNAKY, TECH. PODMIENKY		VÝROBA V ZIMNOM OBDOBÍ	VÝROBA V ZIMNOM OBDOBÍ
		PODĽA DOHODY MEDZI DODÁVATEĽOM A ODBERATEĽOM, SUROVÉ DRREVO I. KVALITATÍVNEJ TRIEDY SA OBCHODUJE NA ZÁKLADE INDIVIDUÁLNEHO PREBERANIA	