

TABUĽKA 2

Špeciálne výrezy určené na výrobu dýh, hudobných nástrojov a technických potrieb		
KLASIFIKÁCIA SUROVÉHO DREVA A JEHO ZATRIEĎOVANIE DO KVALITATÍVNEJ TRIEDY I. - LISTNATÉ		
ÚČEL POUŽITIA	ŠPECIÁLNE VÝREZY URČENÉ NA VÝROBU DÝH, HUDOBNÝCH NÁSTRJOV A TECHNICKÝCH POTRIEB	
DREVINA	LIST. TVRDÉ: DB, JS, BK, JV, BT, AG, OC, OV, CS, HR, BX, BR, HB, GJ, LIST. MÄKKÉ: JL, LP, TP, OS, VB, JB	
KVALITATÍVNA TRIEDA	I.	
CHARAKTERISTIKA	ZDRAVÉ SUROVÉ DREVO V KÔRE VYNIKAJÚCEJ KVALITY, BEZ CHÝB ALEBO S NEPATRNÝMI CHYBAMI NA OBOCH KONCOCH S HLADKÝM REZOM. ŠÍRKA ROČNÝCH RASTOVÝCH KRUHOV DO 4 mm A ŠÍRKA BELE DO 2 cm PRE DB, U OSTATNÝCH DREVÍN BEZ OBMEDZENIA	
ZNAKY SUROVÉHO DREVA		
HRČE	ZDRAVÉ	DO 2,5 m DÍŽKY BEZ HRČÍ, ĎALEJ PRIEMERNE 1 HRČA DO 2 cm NA ZAČATÝ m DÍŽKY VÝREZU, OČKÁ SA DOVOĽUJÚ
	NEZDRAVÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
	ZARASTENÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
TRHLINY	ODLUPČIVÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
	DREŇOVÉ	DOVOĽUJÚ SA DO 1/8 HRÚBKY ČELA (MERANÉ OD DRENE)
	VÝSUŠNÉ	ČELNÉ A BOČNÉ NEPRECHÁDZAJÚCE SA DOVOĽUJÚ BEZ OBMEDZENIA, BOČNÉ PRECHÁDZAJÚCE SA NEDOVOĽUJÚ
	MRAZOVÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
ZNAKY RASTU	KRIVOSŤ	JEDNOSMERNÁ DO 1,5 cm/bm
	TOČITOSŤ VLÁKIEN	DO 1 cm/bm
	ZBIEHAVOSŤ	DO 1 cm/bm
	EXCENTR. DREŇ	DO 5 %
	REAKČNÉ DREVO	NEDOVOĽUJE SA
	OVÁLNOSŤ	DO 5 %
ZNAKY SPÔSOB. HUBAMI	SFARBENIE	JADRA PRE DB SA NEDOVOĽUJE, OSTATNÉ DREVINY DO 20 % PLOCHY ČELA
	HNILOBA	NEDOVOĽUJE SA
NEPRAVÉ JADRO		DOVOĽUJE SA DO 20 % HRÚBKY ČELA, OKREM PRÍPADOV VYSLOVENE UVEDENÝCH V ZMLUVE
POŠKODENIE HMYZOM		NEDOVOĽUJE SA, PRI DB SA DOVOĽUJE DO ŠÍRKY BELE
ROZMERY	MIN. ČAP b.k.	OC, OV, CS, HR, JV, BR, JL, BT, LP 30 cm, DB, JS, TP, OS, VB, HB, JB, GJ, BK 40 cm
	MAX. ČELO	
	MINIMÁLNA DÍŽKA	OC, OV 1,2 m CS,HR 1,6 m; AG, JV, BR, JL, BT, LP, DB, BX, JS, TP, OS, VB, HB, JB, GJ 1,8 m; BK 2,5 m
	MAXIMÁLNA DÍŽKA	PODĽA DOHODY
	STÚPANIE DÍŽOK	0,1 m, AK NIE JE DOHODNUTÉ INAK
OSTATNÉ ZNAKY, TECH. PODMIENKY		PODĽA DOHODY MEDZI DODÁVATEĽOM A ODBERATEĽOM, SUROVÉ DREVO I. KVALITATÍVNEJ TRIEDY SA OBCHODUJE NA ZÁKLADE INDIVIDUÁLNEHO PREBERENIA, VÝROBA V ZIMNOM OBDOBÍ