

TABUĽKA 4

Výrezy na výrobu lúpaných dýh, zápalkárske výrezy, výrezy na športové náradie, technické potreby a sudárske výrezy		
KLASIFIKÁCIA SUROVÉHO DREVA A JEHO ZATRIEĎOVANIE DO KVALITATÍVNEJ TRIEDY II. - LISTNATÉ		
ÚČEL POUŽITIA	VÝREZY NA VÝROBU DÝH LÚPANÍM, INÉ ŠPECIÁLNE VÝREZY	
DREVINA	VŠETKY LISTNATÉ DREVINY	
KVALITATÍVNA TRIEDA	II.	
CHARAKTERISTIKA	ZDRAVÉ SUROVÉ DREVO V KÔRE NA OBOCH KONCOCH S HLADKÝM REZOM S CHYBAMI, KTORÉ NEOBMEDZUJÚ JEHO POUŽITIE, ŠÍRKA ROČNÝCH RASTOVÝCH KRUHOV BEZ OBMEDZENIA	
ZNAKY SUROVÉHO DREVA		
HRČE	ZDRAVÉ	DO 1,8 m DĹŽKY BEZ HRČÍ, ĎALEJ SA NEBERÚ DO ÚVAHY, HRČE A OČKÁ PRI TVDRDÝCH LISTNATÝCH DREVINÁCH DO 1 cm A PRI MÄKKÝCH LISTNATÝCH DREVINÁCH DO 2 cm, NAD 1,8 m DOVOĽUJE SA 1 ks/ bm DO 4 cm, LP, JL 2 ks/ bm
	NEZDRAVÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
	ZARASTENÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
TRHLINY	ODLUPČIVÉ	DOVOĽUJÚ SA DO VZDIALENOSTI 5 cm OD DRENE
	DREŇOVÉ	DOVOĽUJÚ SA PRIAME A ZLOŽENÉ DO VZDIALENOSTI 5 cm OD DRENE
	VÝSUŠNÉ	ČELNÉ A BOČNÉ NEPRECHÁDZAJÚCE SA DOVOĽUJÚ BEZ OBMEDZENIA
	MRAZOVÉ	NEDOVOĽUJÚ SA
ZNAKY RASTU	KRIVOSŤ	JEDNOSMERNÁ DO 2 cm/bm
	TOČITOSŤ VLÁKIEN	DO 2 cm/bm
	ZBIEHAVOSŤ	DO 1 cm/bm
	EXCENTR. DREŇ	DO 15 %
	REAKČNÉ DREVO	NEDOVOĽUJE SA
	OVÁLNOSŤ	DO 10 %, PRE TP DO 8 cm
ZNAKY HUBAMI	SPÔSOB. SFARBENIE	JADRA DO 10 cm OD DRENE SA DOVOĽUJE, BELI SA DOVOĽUJE DO 1/20 HRÚBKY ČELA, PRI DB DO HRÚBKY BELI, PRE TP BEZ OBMEDZENIA
	HNILOBA	DOVOĽUJE SA TVRDÁ HNILOBA JADRA DO 8 cm OD DRENE, HNILOBA BELI SA DOVOĽUJE LEN PRI DB DO HRÚBKY BELI, PRE TP SA NEDOVOĽUJE
NEPRAVÉ JADRO		DOVOĽUJE SA OKREM PRÍPADOV VYSLOVENE UVEDENÝCH V ZMLUVE, OKRÚHLE A PLAMEŇOVITÉ ČERVENÉ JADRO SA DOVOĽUJE DO 1/3 HRÚBKY ČELA
POŠKODENIE HMYZOM		DOVOĽUJE SA POVRCHOVÉ POŠKODENIE DO HLĽBKY 3 mm, PRE TP PLYTKÉ A HLBOKÉ 2 ZÁVRTY NA ČELE
ROZMERY	MIN. ČAP b.k.	25 cm, BK 30 cm
	MAX. ČELO	PO DOHODE S ODBERATEĽOM
	MINIMÁLNA DĹŽKA	DB 1,0 m, BK 2,7 m, TP 2,6 m, OSTATNÉ LISTNATÉ DREVINY 1,3 m,
	MAXIMÁLNA DĹŽKA	PO DOHODE S ODBERATEĽOM
	STÚPANIE DĹŽOK	0,1 m ALEBO PO DOHODE S ODBERATEĽOM
OSTATNÉ ZNAKY, TECH. PODMIENKY		TENŠIA KONCOVÁ ČASŤ PREGLEJKÁRSKÝCH VÝREZOV DODÁVANÝCH V NÁSOKBOCH DĹŽOK MÔŽE MAŤ V ČASTI KRATŠEJ AKO 1,3 m ZDRAVÉ HRČE DO 6 cm V POČTE 3 ks/ bm. PODĽA DOHODY MEDZI DODAVATEĽOM A ODBERATEĽOM SUROVÉ DREVO II. TRIEDY SA OBCHODUJE NA ZÁKLADE INDIVIDUÁLNEHO PREBERANIA, VÝROBA V ZIMNOM OBDOBÍ

