

TABUĽKA 10

Vlákninové drevo a ostatné priemyslové drevo								
KLASIFIKÁCIA SUROVÉHO DREVA A JEHO ZATRIEDĎOVANIE DO KVALITATÍVNEJ TRIEDY V.								
ÚČEL POUŽITIA			VLÁKNINOVÉ DREVO A OSTATNÉ PRIEMYSLOVÉ DREVO					
DREVINA			IHĽIČNATÉ		LISTNANTÉ TVRDÉ		LISTNATÉ MÁKKÉ	
KVALITATÍVNA TRIEDA			V.		V.		V.	
CHARAKTERISTIKA			SUROVÉ DREVO RIADNE ODVETVENÉ, KRÁTENNÉ, OBIDVA KONCE ZAREZANÉ, ČERSTVÉ I PRESCHNUTÉ, KTORÉHO KVALITA UMOŽŇUJE CHEMICKÉ A MECHANICKÉ PRIEMYSLOVÉ SPRACOVANIE NA VÝROBU BUNIČINY, DOSIEK Z AGLOMEROVANÉHO DREVA A NA INÉ VYUŽITIE					
ZNAKY SUROVÉHO DREVA								
HRČE		ZDRAVÉ	DOVOĽUJÚ SA		DOVOĽUJÚ SA		DOVOĽUJÚ SA	
		NEZDRAVÉ	DO 4 cm SA NEUVAŽUJÚ, DO 6 cm 6 ks/bm (1 ks MÔŽE BYŤ VÄČŠÍ)	DO 4 cm SA NEUVAŽUJÚ, DO 6 cm 6 ks/bm (1 ks MÔŽE BYŤ VÄČŠÍ)	DO 4 cm SA NEUVAŽUJÚ, DO 6 cm 6 ks/bm (1 ks MÔŽE BYŤ VÄČŠÍ)			
TRHLINY		VŠETKY DRUHY	DOVOĽUJÚ SA		DOVOĽUJÚ SA		DOVOĽUJÚ SA	
ZNAKY RASTU		KRIVOSŤ	DO 6 cm/bm, PRE BO DO 8 cm/bm		DO 10 cm/bm		DO 10 cm/bm	
		TOČITOSŤ	BEZ OBMEDZENIA		BEZ OBMEDZENIA		BEZ OBMEDZENIA	
		ZBIEHAVOSŤ	BEZ OBMEDZENIA		BEZ OBMEDZENIA		BEZ OBMEDZENIA	
ZNAKY SPÔSOBENÉ HUBAMI		SFARBENIE	DOVOĽUJE SA		DOVOĽUJE SA		DOVOĽUJE SA	
		TVRDÁ HNILOBA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA			
		MÁKKÁ HNILOBA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA			
		BIELA HNILOBA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA	DO 2/5 HRÚBKY ČELA, DO 10 % Z DODÁVANÉHO MNOŽSTVA			
OSTATNÉ ZNAKY		RAKOVINA	DOVOĽUJE SA		DOVOĽUJE SA		DOVOĽUJE SA	
		MECH. POŠKODENIE	DOVOĽUJE SA		DOVOĽUJE SA		DOVOĽUJE SA	
		ZÁRASTY, ZÁSMOLCE (SMOLNÍKY)	DOVOĽUJÚ SA DO HLĽBKY 1 cm, PRI ODKÔRŇENÍ DO BIELA SA MUSIA ODSTRÁNIŤ	—		—		
ROZMERY		MIN. ČAP b. k.	7 cm		7 cm		7 cm	
		MAX. ČELO b. k.	PODĽA DOHODY		PODĽA DOHODY		PODĽA DOHODY	
		MIN. DĽŽKA	1 m		1 m		1 m	
		STÚPANIE DĽŽOK	PODĽA DOHODY		PODĽA DOHODY		PODĽA DOHODY	
PREPOČTOVÝ KOEFICIENT			PRM=>m ³			PRM=>m ³		
DREVINY		SM/JD	BO/SC	ŠTIEPY	GULIAČKY DO 7 cm	BK, HB, JS, JV, BT	DB, CR, AG, OSTATNÉ LISTNATÉ TVRDÉ	BR A OSTATNÉ LIST. DREVINY MÁKKÉ
DĽŽKY 1 - 2 m	V KÔRE	0,66	0,63	0,64	0,54	0,59	0,56	0,57
	ODKÔRŇENÉ DO HNEDA	0,73	0,68	0,68	0,63	0,62	—	0,67
	ODKÔRŇENÉ DO BIELA	0,77	0,71	0,71	0,66	—	—	—
DĽŽKY NAD 2 m			PODĽA DOHODY MEDZI DODÁVATEĽOM A ODBERATEĽOM					
OSTATNÉ NEUVEDENÉ ZNAKY, TECHNICKÉ PODMIENKY			DOVOĽUJÚ SA		DOVOĽUJÚ SA		DOVOĽUJÚ SA	