

TABUĽKA 11

Palivové drevo			
KLASIFIKÁCIA SUROVÉHO DREVA A JEHO ZATRIEĎOVANIE DO KVALITATÍVNEJ TRIEDY VI.			
ÚČEL POUŽITIA		ENERGETICKÝ ZDROJ	
DREVINA		VŠETKY IHLIČNATÉ A LISTNANTÉ DREVINY	
KVALITATÍVNA TRIEDA		VI.	
CHARAKTERISTIKA		SUROVÉ DREVO, KTORÉHO KVALITA NEUMOŽŇUJE PRIEMYSLOVÉ SPRACOVANIE, ALE JE VYUŽITEĽNÉ AKO ZDROJ ENERGIE, NAPADÁ PRI VÝROBE A MANIPULÁCII AKO VÝMET, VYRÁBA SA AKO ROVNANNÉ DREVO V KÔRE	
ZNAKY SUROVÉHO DREVA			
HRČE		DOVOĽUJÚ SA	
TRHLINY		DOVOĽUJÚ SA	
ZNAKY RASTU		DOVOĽUJÚ SA	
ZNAKY SPÔSOBENÉ HUBAMI		DOVOĽUJÚ SA S VÝNIMKOU HNILOBY TAKÉHO ROZSAHU, KEDY SA DREVO PRI BEŽNEJ MANIPULÁCII S NÍM ROZPADÁ	
POŠKODENIE HMYZOM		DOVOĽUJE SA	
ROZMERY	MIN. ČAP b.k.	3 cm	
	MAX. ČELO b.k.	BEZ OBMEDZENIA	
	MIN. DĹŽKA	15 cm	
PREPOČTOVÝ KOEFICIENT		PRM=>m³	
	IHLIČNATÉ	LISTNATÉ TVRDÉ	LISTNATÉ MÄKKÉ
	0,64; HMOTNOSŤ V kg /prn 365	0,54; HMOTNOSŤ V kg/prn 465	0,54; HMOTNOSŤ V kg/prn 340
	0,64; HMOTNOSŤ V kg /m³ 570	0,64; HMOTNOSŤ V kg /m³ 861	0,64; HMOTNOSŤ V kg /m³ 630
OSTAT. NEUVEDENÉ ZNAKY, TECHNICKÉ PODMIENKY		DOVOĽUJÚ SA BEZ OBMEDZENIA	